



630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

РАДУГА 27 Пропитка укрепляющая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ДВП. Уменьшает расход краски.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует эластичное, прочное, паропроницаемое (дышащее), бесцветное покрытие
- глубоко проникает в обрабатываемую поверхность
- имеет отличную адгезию (сцепление) к бетону, штукатурке, шпатлёвке, гипсокартону, ДСП, ДВП и др.
- легко наносится кистью, валиком, распылителем
- уменьшает расход краски

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя пропитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вязкость по ВЗ-4 - 40сек Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности- 100-300 г/м²
- Тара: 1,0кг, 3,0кг, 5,0кг, 10,0кг, 30,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой зима
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре